



180014230147



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1138



(2018)国认监认字(176)

No 2019-08-08

# 检 验 报 告

产品名称 硅橡胶

委检单位 西安西电避雷器有限责任公司

检验类别 委托检验

国家橡胶密封制品质量监督检验中心



国家橡胶密封制品质量监督检验中心  
西北橡胶塑料研究设计院有限公司  
橡胶密封制品检验实验室


No 2019-08-08

# 检 验 报 告

共 2 页 第 1 页

产品名称	硅橡胶	商 标	/	
型号规格	/	等 级	/	
任务来源	委托检验合同书	检 验 类 别	委托检验	
委 检 单 位	西安西电避雷器有限责任公司	样 品 编 号	2019-08-08	
委检单位地址	西安经济开发区泾河工业园泾渭一路18号	邮 政 编 码	/	
联 系 人	陈子岩	电 话	18966752571	
生 产 单 位	天中市荣盛有机硅科技有限公司			
产品 相关 信息	工程名称	/	抽 样 地 点	/
	建设单位	/	代 表 数 量	/
	监理单位	/	监 理 人	/
	施工单位	/	见 证 人	/
样 品 数 量	混炼胶 1kg	到 样 日 期	2019年8月2日	
检 验 项 目	共 8 项			
检 验 依 据	委托检验合同书			
检 验 起 迄 日 期	2019年8月2日~2019年8月9日			
检 验 结 论	<p>检验结果符合委托检验合同书的指标要求。</p> <p style="text-align: right;">签发日期：2019年8月9日</p>			
备 注	<b>只对来样负责</b>			

批准：



审核：



编制（主检）：



试验地点：试验室

试验日期：2019 年 8 月 6 日

序号	试验项目		指标	试验结果	试验方法	单项判定
1	硬度	ShoreA	60±5	60	GB/T 531.1-2008	合格
2	拉伸强度	MPa	≥5.0	5.5	GB/T 528-2009	合格
3	拉断伸长率	%	≥300	308	GB/T 528-2009	合格
4	撕裂强度（直角形）	kN/m	≥12	13	GB/T 529-2008	合格
5	密度	Mg/m <sup>3</sup>	1.50±0.03	1.51	GB/T 533-2008	合格
6	体积电阻率	Ω·m	≥5.0×10 <sup>12</sup>	7.9×10 <sup>12</sup>	GB/T 1692-2008	合格
7	击穿强度	kV/mm	≥22	25.3	GB/T 1695-2005	合格
8	可燃性	级	FV-0	FV-0	GB/T 10707-2008	合格
 <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">以下空白</div>						